

TECHNICKÝ LIST 07.02.08-CZE FASÁDNÍ BARVY



SILICONECOLOR

mikroarmovaná silikonová fasádní barva

1. Popis, použití

SILICONECOLOR je mikroarmovaná fasádní barva, vyrobená na základě vodní disperze silikonových pojiv. Je vhodná k dekorativní ochraně různých druhů pevných, reliéfně upravených resp. hrubých fasádních povrchů. Používá se i k nátěrům hladkých, jemně zrnitých, třeba i vyspravovaných, z hlediska hrubosti ne zcela jednotných fasádních povrchů (nejméně měsíc staré vápenocementové a cementové omítky, nejméně měsíc staré neomítnuté betonové fasádní povrchy, vláknocementové a jim podobné fasádní desky apod.). Barevný film, vyztužený tenkými syntetickými vlákny nepraská v místech nadměrně silné vrstvy barvy (rýhy, žlábků, jamky) a přemostí vlasové trhliny šířky do 0,3 mm. Je možné i nanášení na staré, pevně držící akrylátové, silikátové a silikonové barevné nátěry a na dekorativní omítky různých druhů.

Natřené povrchy dlouhou dobu odolávají napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Proto je SILICONECOLOR určen i pro udržovací nátěry právě fasádních povrchů napadených řasami a plísněmi, pokud je samozřejmě předem účinně dezinfikujeme. Barva se vyznačuje vynikající kryvostí, dobrou paropropustností a dlouhodobou vysokou vodoodpudivostí. Barevný film má výbornou přídržnost k podkladu a je odolný vůči účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení, poměrně málo na něm ulpívá prach a jiné nečistoty, takže barva je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů a rovněž na fasádní povrchy silně vystavené srážkám (vysoké objekty s minimálními římsami resp. přesahy střech).

2. Balení, barevné odstíny

plastová vědra 5 a 15 l:

- bílá (odstín1001)
- odstíny s koncovkami C, D, E a F, označené *, ze vzorníku JUB FAVOURITE FEELINGS (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)
- možnost tónování podle vybraných vzorníků jiných výrobců ¹⁾ (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)
- možná je také dodávka v odstínech podle speciálních požadavků zákazníků
- barvy různých odstínů lze vzájemně míchat v libovolných poměrech!

¹⁾ Počet barevných odstínů může z důvodu určitých omezení být nižší než celkový počet odstínů ve vzornících

3. Technické údaje

| | | | |
|--|--|---|--|
| hustota (kg/dm ³) | | ~ 1,61 | |
| obsah těkavých organických látek (VOC) g/l | | < 13 požadavek EU VOC – kategorie A/c (od 01.01.2010): < 40 | |
| doba schnutí – T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hodin) | | suchý na dotyk | ~ 3 |
| | | vhodný pro další úpravy | ~ 6 |
| vlastnosti suchého barevného filmu | propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2 | koeficient μ (-) | < 270 |
| | | hodnota Sd (d = 150 μm) (m) | < 0,04 třída I (vysoká paropropustnost) |



| | |
|--|---|
| permeabilita vody v kapaln  f zi w_{24} EN 1062-3 ($\text{kg}/\text{m}^2\text{h}^{0,5}$) | < 0,06 třída III (nizk  rychlost pronik n  vody) |
| přidr znost ke standardn  v penocementov  om tce (1 : 1 : 6) EN 24624 (MPa) | > 0,5 |
| stupeň lesku | mat |

hlavn  slo ky: silikonov  a styrenakrylatov  pojivo, jemn  kalcitov  a hlinito-křemi it  plniva, syntetick  mikrovl kna, oxid titani it , celulozov  zahušťovadlo, voda

4. Připrava podkladu

Podklad mus  b t pevn , such  a  ist , bez uvoln n ch  astic, prachu, zbytk  bednic h olej , mastnot a jin ch ne istot.

Doba schnut  nov ch om tek a vyrovn vac h hmot v norm ln ch podm nk ch ($T = +20 \text{ }^\circ\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je nejm n  1 den na ka d  mm tloušťky, u betonov ch podklad  je to celkem nejm n  jeden m s c. Při obnovovac ch n t rech z podkladu zcela odstran me vřechny star , nesoudr zn  a vodou snadno rozpustn  vrstvy barev, om tek, n střik  a jin ch dekorativn ch vrstev. Předevřim u velmi zne iřt n ch povrch , vřech betonov ch povrch  a povrch  napaden ch řasami a pl sn mi doporu ujeme omyt  proudem hork  vody nebo p ry – tyto plochy n sledn  po omyt  jeřt  dezinfikujeme (ALGICID PLUS).

V př pad  jak chkoli vyspr vek pořkozen ch fas dn ch povrch  postupujeme tak, aby opraven  plochy byly z hlediska struktury dostate n  stejnom rn . Nabarven m nelze odstranit nestejn m rnosti v textuře a struktuře povrchu, naopak, natřen m se vady  asto jeřt  zvyrazn .

Z kladn  n t r je povinn  jak p ed prvnm , tak p ed obnovovac m n t rem. Doporu ujeme SILICONEPRIMER, řed n  vodou (SILICONEPRIMER : voda = 1 : 1), JUKOLPRIMER, řed n  vodou (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1) nebo řed nou barvu (SILICONECOLOR : voda = 1 : 1). Z kladn  n t r nan řime mal řsk m nebo zednick m řt tcem nebo v lečkem s dlouh m vlasem (SILICONEPRIMER a JUKOLPRIMER lze nan řet tak  stř k n m).

Jsou-li v podkladu vlasov  trhliny, opatřime ho jedn m a  dv ma n t ry REVITALPRIMERU, kter  p ed použit m dobře prom ch me a pokud je třeba, naředime nejvře 10% SILICATEPRIMERU. Nan řen  je mo n  mal řsk m nebo zednick m řt tcem.

S nan řen m barvy m žeme za tzv. norm ln ch podm nek ($T = +20 \text{ }^\circ\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) za it 6 hodin (SILICONEPRIMER, SILICONECOLOR) resp. 12 hodin (JUKOLPRIMER, REVITALPRIMER) po aplikaci z kladn ho n t ru.

Přiblizn  resp. pr m rn  spotřeba (z vis  na savosti a hrubosti podkladu):

| | |
|----------------|----------------------------------|
| SILICONEPRIMER | 90 – 100 ml/m^2 |
| nebo | |
| JUKOLPRIMER | 90 – 100 ml/m^2 |
| nebo | |
| SILICONECOLOR | 100 – 120 ml/m^2 |
| nebo | |
| REVITALPRIMER | ~300 ml/m^2 |

5. Připrava barvy

Barvu p ed použit m pouze d kladn  prom ch me, pokud je potřeba, m žeme ji na konzistenci, odpov daj c  dan  technice a podm nk m nan řen , naředit vodou (max. 10%).

Barvu, kterou potřebujeme k natřen  ucelen  plochy (nebo rad ji vřech ploch, kter  nat rame na stejn  odst n) egalizujeme (prom ch me) v n dob  odpov daj c  velikosti. Pro velk  plochy, kde takto nen  technicky mo n  p ipravit barvu ani na jeden n t r, sm ch me nejdřiv  v egaliza n  n dob  barvu z nejm n  tř  v der. Jakmile spotřebujeme jednu třetinu p ipraven  barvy, do n doby dolijeme dalř  barvu a se zb vaj c m materi lem v n dob  ji dobře prom ch me, atd. Egalizace b l  barvy stejn  v robn  řarže, kterou jsme neředili, nen  potřebn .



Jakékoli „úpravy“ barvy během natírání (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřipustné. Množství barvy, potřebné na natření jednotlivých ploch, vypočteme nebo odhadneme z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě, pokud je potřeba, určíme spotřebu nanesením na testovací plochu.

6. Nanášení barvy

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken – vestan, dralon, nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev.

Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu – za normálních podmínek ($T = +20\text{ °C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 6 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!).

Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábký, úzké špalety, atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo daným podmínkám přizpůsobený menší váleček.

Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí $+5$ až $+30\text{ °C}$, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním zářením chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru ($>30\text{ km/h}$) tyto práce provádět.

Odolnosti čerstvě natřených ploch proti poškození srážkovou vodou (omytí vrstvy barvy) je za normálních podmínek ($T = +20\text{ °C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

Přibližná resp. průměrná spotřeba při dvouvrstevném nanášení:
200 – 400 ml/m², závisí na savosti a hrubosti podkladu.

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

7. Pokyny pro bezpečné zacházení

Podrobnější informace týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění náradí, pokyny pro první pomoc, symboly nebezpečnosti, signální slova, nebezpečné komponenty k etiketování, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku JUB, který je k dispozici na webových stránkách nebo u prodejce. Při použití výrobku je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy z oboru stavebních a fasádnických prací.

8. Údržba a obnova upravených povrchů

Natřené fasádní povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt vodou. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme jemným omytím hadrem nebo houbou namočenou v roztoku běžných univerzálních čistících prostředků, pak povrch omyjeme čistou vodou.

Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který zahrnuje dvě vrstvy barvy, viz odstavec "Nanášení barvy". Povinný je i základní nátěr, který lze vynechat pouze v případě, že od posledního natírání barvou neuplynuly více než 2 roky.

9. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě $+5\text{ °C}$ až $+25\text{ °C}$, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 18 měsíců.



10. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za gradbeništvu v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

11. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Barevný odstín se od vzoru ve vzorníku nebo od potvrzené předlohy může lišit, celková barevná odchylka ΔE_{2000} pro odstíny ze vzorníků JUB BARVY A OMÍTKY nebo JUB FAVOURITE FEELINGS – stanovuje se podle ISO 7724/1-3 a podle matematického modelu CIE DE2000 – je nejvíce 1,5. Pro kontrolu je směrodatná správně usušená vrstva barvy, nanesená na testovací podklad a standard daného odstínu, uložený v TRC JUB d.o.o. Barva, vyrobená podle cizích vzorníků, je pro báze a tónovací pasty JUB nejbližší možnou podobou odstínu, proto může celková barevná odchylka od požadovaného odstínu být větší než výše uvedené garantované hodnoty. Odlišnost barevného odstínu, která je důsledkem nevhodných pracovních podmínek, jiné přípravy barvy než je uvedeno v návodu, její nanesení na nesprávně připravený (málo nebo příliš savý, málo nebo příliš hrubý, vlhký resp. nedostatečně suchý) podklad, nedodržování pravidel egalizace, nemůže být předmětem reklamace.

Pro natírání fasádních povrchů, zejména povrchových vrstev fasádních tepelně izolačních systémů, doporučujeme barvu se světlostí (Y) nad 25. Tmavší barvy a barvy intenzivních odstínů jsou v náročnějších podmínkách méně stálé, méně odolné proti vymývání srážkovou vodou a více náchylné ke křídování. Reklamace změn, které se z těchto důvodů na povětrnosti více zatížených fasádních plochách mohou objevit především ve formě zrychleného blednutí, nebudou uznány. Proto se s ohledem na podmínky použití takovýchto barev a údržbu natřených povrchů v každém konkrétním případě poraďte s našimi odborníky.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: **TRC-003/18-pek-cze**, 17. 01. 2018

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

