

TECHNICKÝ LIST 20.08.01-cze
 DEKORATIVNÍ OCHRANA DĚVA

JUBIN DECOR PRIMER

základová barva na dĚVA

1. Popis, použití

JUBIN DECOR PRIMER je bílá základová barva na dĚVA, vyrobená na základě vodní disperze akrylátových pojiv. Používá se jako základní nátěr při dekorativní ochraně vnitřních i vnějších povrchů ze dřeva (dřevných íms a obkladů, dřevěného zábradlí a dřevěného vybavení staveb) vodou rozpustnými krycími barvami a laky (např. JUBIN DECOR UNIVERSAL). Pro jednotlivé případy jsou podrobnosti z hlediska komplexní ochrany dřeva uvedeny v následující tabulce.

Popis požadované úpravy		Doporučená ochrana	
		základní nátěr	dekorativní nátěr
Ě první natírání nebo Ě renovace nátěrů (staré nátěry jsou popraskané a uvolněné od podkladu. Před natíráním je zcela odstraníme)	vn stavebních objektů (ne v obytných prostorech)	1 x JUBIN LASUR PRIMER PLUS nebo 1 x JUBIN IMPREGNACE + 1 x nebo 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR UNIVERSAL
	uvnitř stavebních objektů (v obytných prostorech)	1 x nebo 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR UNIVERSAL
Ě renovace nátěrů (staré nátěry nejsou popraskané ani uvolněné od podkladu. Před natíráním je část odstraníme)	vn stavebních objektů (ne v obytných prostorech)	1 x nebo 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR UNIVERSAL
	uvnitř stavebních objektů (v obytných prostorech)	1 x nebo 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR UNIVERSAL

JUBIN DECOR PRIMER **rychle schne a dobře blokuje tanin i jiné vodou rychle a snadno rozpustné látky.** Neobsahuje biocidní ani jiné škodlivé látky, proto ho lze použít i pro nátěry dřevěných hraček. Toto dokazujeme potvrzením vydaným slovenským zdravotním ústavem (resp. shodou se standardy EN 71-3 a EN 71-9).

2. Balení

plastové nádoby 0,65 a 2,25 l



3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)		~1,35
doba schnutí T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hod.)	suchá na dotyk	~2
	vhodná pro další nátěr	4 až 6
VOC - obsah tukových organických látek (g/l)		< 62 požadavek EU VOC - kategorie A/e (od 01.01.2010): <130

hlavní složky: styrén-akrylátové pojivo, vápencová a hliníková emulze, oxid titaničitý, asociativní zahusťovač, voda.

4. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý - bez uvolněných částic, prachu, mastnot a jiných nečistot. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12% (dřeva z listnatých stromů) resp. 15% (dřeva z jehličnatých stromů). V případě, že je povrch dřeva znečištěný od pryskyřice, očištějte ho nitroedidlem a nechte dobře vyschnout. Případné vady (trhliny, prohlubně apod.) opravíme tmelem na dřevě AKRILIN.

Staré popraskané a uvolněné nátěry odstraníme zbrúsením, opálením nebo speciálními chemickými přípravky (odstraňovače alkydových a jiných nátěrů), očištěný povrch pak zlehka přebrousíme jemným brusným papírem. Nepopraskané a dobře drůčící staré nátěry jen jemně zbrúsíme. V obou případech doporučujeme k broušení použít brusný papír - 180 nebo 220 nebo povrch jen ošlepat ocelovými kartáči.

Srážkám a jiným povrchovým vlivům vystavené prvky před natřením základním nátěrem JUBIN DECOR PRIMER opatříme přípravkem JUBIN LASUR PRIMER PLUS nebo JUBIN IMPREGNACE, které zabrání ují rozvoji hub a dřevokazného hmyzu.

5. Příprava barvy

Před použitím JUBIN DECOR PRIMER dobře promícháme a pokud je potřeba, naedíme do 5 % vodou. Nanážíme-li barvu stříkáním nebo pro první nátěr v případě rychlého schnutí jímžeme naed i více, avšak max. do 10 %.

POZOR! Kryvost nátěru a jeho schopnost blokovat tanin a jiné vodou rychle a snadno rozpustné látky se odním rychle snižují!

6. Nanášení barvy

JUBIN DECOR PRIMER nanážíme ztlačem, malířským válečkem nebo stříkáním obvykle v jedné vrstvě, na tvrdé dřeva s vysokým obsahem taninu (dub, kaštan, buk apod.) a na mokké, velmi sukovité dřeva ve dvou vrstvách. Z dřeva rychlého schnutí doporučujeme nanázet barvu v pružích bez přerušování, případné kapky ihned roztíráme, aby nezaschly. Po prvním nátěru JUBIN DECOR PRIMER nebrousíme. Jemným brusným papírem zlehka přebrousíme a0 druhou vrstvou základního nátěru nebo první vrstvou barvy JUBIN DECOR UNIVERSAL, abychom odstranili zdvihnutá dřevná vlákna.

Natírání je možné pouze za vhodných povrchových resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a podkladu musí být mezi +5 °C a +30 °C, vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Optimální pracovní teplota je mezi +10°C a +25°C. Při venkovních pracích povrchy během natírání a tvrdnutí barevného filmu chráníme před silným slunečním zářením a větrem, avšak ani na takto chráněných plochách nesmíme za deště, mlhy a silného větru (> 30 km/h) tyto práce provádět!

Přibližná resp. průměrná spotřeba při jednovrstvém nanášení (závisí na savosti a hrubosti podkladu):	
JUBIN DECOR PRIMER	70 - 90 ml/m ²



7. Účinná látka, nakládání s odpadem

Nádobu ihned po použití důkladně omyjte vodou. Nepoužitý materiál (pouze pokud nebyl namočen!) lze uchovat v dobře uzavřeném balení pro případné opravy nebo pozdější použití.

Nepoužitelné tekuté zbytky nevylévejte do kanalizace, vodotěsně ani do země ani je neodstraňujte společně s domovním odpadem. Podle předpisů o nakládání s odpady jsou klasifikovány jako odpad s klasifikačním číslem 08 01 12 nebo 20 01 28 a je možné předat je v uzavřeném obalu registrovanému držiteli oprávněnému k nakládání s odpady nebo na příslušný sběrný dvůr nebo osobě oprávněné k nakládání s nebezpečným odpadem.

Odpad z obalu se odstraní (15 01 02) a předá se k recyklaci na příslušný sběrný dvůr nebo osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu.

8. Pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc

Dbejte obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. malířských prací. Ochrana dýchacího ústrojí ochrannou maskou a ochrana očí brýlemi nebo obličejovým štítem jsou potřebné jen v případě nánášení barvy štítkáním.

PRVNÍ POMOC:

Styky s kůží: odstraňte potřísněnou oděv, omyjte kůži vodou a mýdlem.

Styky s očima: promývejte oči velkým množstvím čisté vody (10 - 15 minut) při násilném otevření víček. Je-li třeba, vyhledejte lékaře s pomocí.

Při požití: ústa vymývejte vodou. Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékaře s pomocí.

9. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah dětí; chráňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUIT!

Trvanlivost při skladování v originálním uzavřeném a nepoškozeném balení: 24 měsíců.

10. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovenskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality je prokázáno ověřeno ve vlastních laboratořích, oba také v laboratořích dodavatelů a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Zajistí uje ho také v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001. Kontrolu zdravotní nezávadnosti vytvrzeného výrobku na dřevěném povrchu provedl Institut za varstvo okolja v Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru. Výrobek byl zhodnocen jako vyhovující, zdravý neškodný a vhodný i pro nátěry dřevěných hraček. Při výrobě produktu jsou předržovány slovenské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

11. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Mezi stejnými barvami různých výrobních zářičů mohou být menší rozdíly v barevných odstínech, avšak od odstínů uvedených ve vzorníku se liší nejvíce o $\Delta E = 1,5$. Pro kontrolu těchto rozdílů je smíšená suchá vrstva nanášená barvy na standardním testovacím kartonu. Rozdíly v barevných odstínech, vzniklé v důsledku nánášení barvy na různé savé a různé hrubé podklady nebo nánášení za nevhodných pracovních podmínek nemohou být předmětem reklamace.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplnění.

Označení a datum vydání: **TRC-009/14-pek**, 07.02.2014



JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
eská republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikát
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

